

Link do produktu: <https://lakiery-sklep.pl/at-100-lakier-bezbarwny-ms-1l-utwardzacz-normal-lub-rapid-0-5l-p-12.html>

AT-100 - Lakier Bezbarwny MS 1L + Utwardzacz NORMAL lub RAPID 0,5L

Cena brutto	69,00 zł
Cena netto	56,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KAT-LB-MS-UN-1-5L
Kod EAN	5904183130088
Producent	EXLAK Sp. z o.o.

Opis produktu

Lakier Bezbarwny MS w linii **AT-100** cechuje dobra rozlewalność, wysoki połysk, odporność na UV, warunki atmosferyczne, silne uderzenia. Powłoka nie odpryskuje nawet przy silnych uderzeniach. Lakier ten zalicza się do szybkich lakierów, dlatego też przy malowaniu nim dużych powierzchni zalecany jest utwardzacz standardowy, przy małych powierzchniach można użyć utwardzacza szybkiego.

Lakier Bezbarwny MS w linii **AT-100** jest lakierem bezbarwnym charakteryzującym się bardzo dużym połyskiem i łatwością nanoszenia, doskonale daje się polerować.



Zaleca się w okresie zimowym lub w pomieszczeniach niedostatecznie dogrzanych przy nanoszeniu lakieru, stosować utwardzacz szybki.



Zgodny z VOC KAT. B/5. Spełnia normę Dyrektywy UE 2004/42/CE/II,B/e(840).

Utwardzacz MS NORMAL 2:1 2K w linii **AT-100** to produkt służący do utwardzenia Lakieru Bezbarwnego MS w linii AT-100. Jest to odpowiednio dobrany roztwór żywicy izocyjanianowej i rozpuszczalników.

PROPORCJE MIESZANIA				
	A: Lakier bezbarwny MS AT-100	100		
	B: Utwardzacz MS AT-100	50		
	C: Rozcieńczalnik Akrylowy AT-100	5%	Pełna rozlewność.	
		0%	Delikatna struktura.	
Uwagi!!!	Ilość rozcieńczalnika obliczona do masy samego lakieru.			
	Nie stosować innego rozcieńczalnika niż Rozcieńczalnik Akrylowy AT-100.			

ZASADY NANOSZENIA		
	Ilość warstw	2
	Ciśnienie	2 - 2,5 bar
	Dysza	1.3 - 1.4 mm
	Odparowanie między warstwami	10 - 12 minut

		
	Czas przydatności do nanoszenia po zmieszaniu z Utwardzaczem NORMAL	60 minut w 20°C
<p>Pierwszą warstwę lakieru nakłada się na uprzednio nałożoną i podsuszoną warstwę lakieru bazowego. Drugą warstwę lakieru należy nałożyć pełnym natryskiem i pozostawić ją do całkowitego rozprawadzenia i utwardzenia. Można utwardzać powłokę lakieru stosując promiennik. Należy jednak pamiętać, że promiennika nie należy podłączać wcześniej niż po około 15 minutach po nałożeniu ostatniej warstwy lakieru.</p>		

INFORMACJE DODATKOWE		
	Lepkość natryskowa (DIN 4/20°C)	
	Bez rozcieńczalnika	16 - 17 s
	Po dodaniu rozcieńczalnika	15 - 16 s
	Twardość użytkowa	14 h w 20°C
		45 minut w 50°C
	Ostateczna twardość powłoki	4 doby
	Pyłosuchość	20 minut w 20°C
		3 minuty w 50°C
Połysk wyjściowy	96°	
Ciężar właściwy	Ok. 945 g/l	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj Utwardzacza: NORMAL , RAPID