

Link do produktu: <https://lakiery-sklep.pl/at-100-lakier-bezbarwny-ms-plus-5l-utwardzacz-normal-lub-rapid-2-5l-p-18.html>

AT-100 - Lakier Bezbarwny MS PLUS 5L + Utwardzacz NORMAL lub RAPID 2,5L

Cena brutto	359,00 zł
Cena netto	291,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KAT-LB-MSPLUS-UN-7,5L
Kod EAN	5904183130118
Producent	EXLAK Sp. z o.o.

Opis produktu

Lakier Bezbarwny MS PLUS w linii **AT-100** to gęsty, wydajny lakier. Cechuje go dobra rozlewalność, wysoki połysk, odporność na UV, warunki atmosferyczne, silne uderzenia. Powłoka nie odpryskuje nawet przy silnych uderzeniach. Lakier ten zalicza się do szybkich lakierów, dlatego też przy malowaniu nim dużych powierzchni zalecany jest **Utwardzacz NORMAL**, przy małych powierzchniach można użyć **Utwardzacza RAPID**.



Lakier Bezbarwny MS w linii **AT-100** jest lakierem bezbarwnym charakteryzującym się bardzo dużym połyskiem i łatwością nanoszenia, doskonale daje się polerować.



Zgodny z VOC KAT. B/5. Spełnia normę Dyrektywy UE 2004/42/CE/II,B/e(840).

Utwardzacz MS PLUS 2:1 2K w linii **AT-100** to produkt służący do utwardzenia **Lakieru Bezbarwnego MS PLUS** w linii **AT-100**. Jest to odpowiednio dobrany roztwór żywicy izocyjanianowej i rozpuszczalników.

PROPORCJE MIESZANIA		
	A: Lakier bezbarwny MS AT-100 PLUS	100
	B: Utwardzacz MS AT-100 PLUS	50
	C: Rozcieńczalnik Akrylowy AT-100	4 - 6%
Uwagi!!!	Ilość rozcieńczalnika obliczona do masy samego lakieru.	
	Nie stosować innego rozcieńczalnika niż Rozcieńczalnik Akrylowy AT-100.	

ZASADY NANOSZENIA		
	Ilość warstw	2
	Ciśnienie	2 - 2,5 bar
	Dysza	1.3 - 1.4 mm

	Odparowanie między warstwami	10 - 12 minut
	Czas przydatności do nanoszenia po zmieszaniu z Utwardzaczem NORMAL	60 minut w 20°C
<p>Pierwszą warstwę lakieru nakłada się na uprzednio nałożoną i podsuszoną warstwę lakieru bazowego. Drugą warstwę lakieru należy nałożyć pełnym natryskiem i pozostawić ją do całkowitego rozpróchnienia i utwardzenia. Można utwardzać powłokę lakieru stosując promiennik. Należy jednak pamiętać, że promiennika nie należy podłączać wcześniej niż po około 15 minutach po nałożeniu ostatniej warstwy lakieru.</p>		

INFORMACJE DODATKOWE		
	Lepkość natryskowa (DIN 4/20°C)	
	Bez rozcieńczalnika	17 - 18 s
	Po dodaniu rozcieńczalnika	16 - 17 s
	Twardość użytkowa	
		14 h w 20°C
		45 minut w 50°C
	Ostateczna twardość powłoki	4 doby
	Pyłosuchość	20 minut w 20°C
3 minuty w 50°C		
Połysk wyjściowy		96°
Ciężar właściwy		Ok. 964 g/l

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj Utwardzacza: NORMAL , RAPID