

Link do produktu: <https://lakiery-sklep.pl/exlak-lakier-bezbarwny-hs-ceramic-1l-utwardzacz-normal-lub-rapid-0-5l-p-64.html>

EXLAK - Lakier Bezbarwny HS Ceramic 1L + Utwardzacz NORMAL lub RAPID 0,5L



| | |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto | 91,00 zł |
| Cena netto | 73,98 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Numer katalogowy | KE-LB-HSCER-UN-1,5L |
| Kod EAN | 5904183130309 |
| Producent | EXLAK Sp. z o.o. |

Opis produktu

Lakier Bezbarwny HS Ceramic należy do segmentu *Premium*, charakteryzujący się dużą zawartością części stałych. Jest twardy i bardzo odporny na warunki atmosferyczne, promienie UV oraz na uderzenia kamieni. Powłoka lakiernicza nie odpryskuje nawet przy silnych uderzeniach. Posiada znakomity połysk i doskonale się rozlewa. Cechuje się wysoką elastycznością i wysoką twardością, a także eksponuje głębię koloru.




Zgodny z VOC KAT. B/5. Spełnia normę Dyrektywy UE 2004/42/CE/II,B/e(840).



Utwardzacz HS Ceramic 2:1 2K w linii EXLAK to produkt służący do utwardzenia Lakieru Bezbarwnego HS Ceramic w linii EXLAK. Jest to odpowiednio dobrany roztwór żywicy izocyjanianowej i rozpuszczalników.

Zaleca się w okresie zimowym lub w pomieszczeniach niedostatecznie dogrzanych przy nanoszeniu lakieru, stosować Utwardzacz szybki czyli **RAPID**. Natomiast w okresie letnim lub w pomieszczeniach dostatecznie dogrzanych należy stosować Utwardzacz **NORMAL**.

| PROPORCJE MIESZANIA | | | |
|---------------------|--|-------|---|
| | A: Lakier bezbarwny HS Ceramic | 100 | |
| | B: Utwardzacz HS Ceramic | 50 | |
| | C: Rozcieńczalnik Akrylowy EXLAK | 5-10% | Z uwagi na przyzwyczajenia, mieszaninę lakieru i utwardzacza można rozcieńczyć. |
| | | 0% | Przy natrysku bez rozcieńczalnika powierzchnia uzyskuje delikatną strukturę. |
| Uwagi!!! | Ilość rozcieńczalnika obliczona do masy samego lakieru. | | |
| | Nie stosować innego rozcieńczalnika niż Rozcieńczalnik Akrylowy EXLAK. | | |

| ZASADY NANOSZENIA | |
|-------------------|--|
| | |

| | | |
|---|---|-----------------|
|  | Ilość warstw | 2 lub 1,5 |
| | Ciśnienie | 2 - 2,5 bar |
| | Dysza | 1.3 - 1.4 mm |
|  | Odparowanie między warstwami | 10 - 12 minut |
|  | Czas przydatności do nanoszenia po zmieszaniu z Utwardzaczem NORMAL | 60 minut w 20°C |
| <p>Pierwszą niepełną (w systemie 1,5 warstwy) lub pierwszą pełną (w systemie 2 warstw) warstwę lakieru nakłada się na uprzednio nałożoną i podsuszoną warstwę lakieru bazowego. Drugą warstwę lakieru należy nałożyć pełnym natryskiem i pozostawić ją do całkowitego rozprowadzenia i utwardzenia. Można utwardzać powłokę lakieru stosując promiennik. Należy jednak pamiętać, że promiennika nie należy podłączać wcześniej niż po około 15 minutach po nałożeniu ostatniej warstwy lakieru.</p> | | |

| INFORMACJE DODATKOWE | | |
|--|---------------------------------|-----------------|
|  | Lepkość natryskowa (DIN 4/20°C) | |
| | Bez rozcieńczalnika | 18 - 19 s |
| | Po dodaniu rozcieńczalnika | 16 - 17 s |
|  | Twardość użytkowa | 14 h w 20°C |
| | | 45 minut w 50°C |
| | Ostateczna twardość powłoki | 4 doby |
| | Pyłosuchość | 35 minut w 20°C |
| | | 5 minut w 50°C |
| Połysk wyjściowy | | 97° |
| Ciężar właściwy | | Ok. 960 g/l |
| Twardość po 14 dniach badana zgodnie z PN-EN ISO 1522 wahadłem Persoza | | 352 |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj Utwardzacza: NORMAL , RAPID