

Link do produktu: <https://lakiery-sklep.pl/exlak-lakier-bezbarwny-hs-ceramic-5l-utwardzacz-normal-lub-rapid-2-5l-p-65.html>

EXLAK - Lakier Bezbarwny HS Ceramic 5L + Utwardzacz NORMAL lub RAPID 2,5L



Cena brutto	439,00 zł
Cena netto	356,91 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KE-LB-HSCER-UN-7,5L
Kod EAN	5904183130316
Producent	EXLAK Sp. z o.o.

Opis produktu

Lakier Bezbarwny HS Ceramic należy do segmentu *Premium*, charakteryzujący się dużą zawartością części stałych. Jest twardy i bardzo odporny na warunki atmosferyczne, promienie UV oraz na uderzenia kamieni. Powłoka lakiernicza nie odpryskuje nawet przy silnych uderzeniach. Posiada znakomity połysk i doskonale się rozlewa. Cechuje się wysoką elastycznością i wysoką twardością, a także eksponuje głębię koloru.




Zgodny z VOC KAT. B/5. Spełnia normę Dyrektywy UE 2004/42/CE/II,B/e(840).



Utwardzacz HS Ceramic 2:1 2K w linii EXLAK to produkt służący do utwardzenia Lakieru Bezbarwnego HS Ceramic w linii EXLAK. Jest to odpowiednio dobrany roztwór żywicy izocyjanianowej i rozpuszczalników.

Zaleca się w okresie zimowym lub w pomieszczeniach niedostatecznie dogrzanych przy nanoszeniu lakieru, stosować Utwardzacz szybki czyli **RAPID**. Natomiast w okresie letnim lub w pomieszczeniach dostatecznie dogrzanych należy stosować Utwardzacz **NORMAL**.

PROPORCJE MIESZANIA			
	A: Lakier bezbarwny HS Ceramic	100	
	B: Utwardzacz HS Ceramic	50	
	C: Rozcieńczalnik Akrylowy EXLAK	5-10%	Z uwagi na przyzwyczajenia, mieszaninę lakieru i utwardzacza można rozcieńczyć.
		0%	Przy natrysku bez rozcieńczalnika powierzchnia uzyskuje delikatną strukturę.
Uwagi!!!	Ilość rozcieńczalnika obliczona do masy samego lakieru.		
	Nie stosować innego rozcieńczalnika niż Rozcieńczalnik Akrylowy EXLAK.		

ZASADY NANOSZENIA	

	Ilość warstw	2 lub 1,5
	Ciśnienie	2 - 2,5 bar
	Dysza	1.3 - 1.4 mm
	Odparowanie między warstwami	10 - 12 minut
	Czas przydatności do nanoszenia po zmieszaniu z Utwardzaczem NORMAL	60 minut w 20°C
<p>Pierwszą niepełną (w systemie 1,5 warstwy) lub pierwszą pełną (w systemie 2 warstw) warstwę lakieru nakłada się na uprzednio nałożoną i podsuszoną warstwę lakieru bazowego. Drugą warstwę lakieru należy nałożyć pełnym natryskiem i pozostawić ją do całkowitego rozprowadzenia i utwardzenia. Można utwardzać powłokę lakieru stosując promiennik. Należy jednak pamiętać, że promiennika nie należy podłączać wcześniej niż po około 15 minutach po nałożeniu ostatniej warstwy lakieru.</p>		

INFORMACJE DODATKOWE		
	Lepkość natryskowa (DIN 4/20°C)	
	Bez rozcieńczalnika	18 - 19 s
	Po dodaniu rozcieńczalnika	16 - 17 s
	Twardość użytkowa	14 h w 20°C
		45 minut w 50°C
	Ostateczna twardość powłoki	4 doby
	Pyłosuchość	35 minut w 20°C
		5 minut w 50°C
Połysk wyjściowy		97°
Ciężar właściwy		Ok. 960 g/l
Twardość po 14 dniach badana zgodnie z PN-EN ISO 1522 wahadłem Persoza		352

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj Utwardzacza: NORMAL , RAPID