Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 05:06

Link do produktu: https://lakiery-sklep.pl/exlak-lakier-bezbarwny-mat-1l-utwardzacz-normal-lub-rapid-0-5l-p-60.html



EXLAK - Lakier Bezbarwny MAT 1L + Utwardzacz NORMAL lub RAPID 0,5L

Cena brutto	**99,00 zł**
Cena netto	**80,49 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**KE-LB-MAT-UN-1,5L**
Kod EAN	**5904183130422**
Producent	**EXLAK Sp. z o.o.**

Opis produktu

Lakier Bezbarwny MAT to lakier o dużej zawartości części stałych. Charakteryzuje się dużą twardością oraz tym, że powierzchnia nie posiada połysku. Jest odporny na warunki atmosferyczne, promienie UV oraz na uderzenia. Połysk zredukowany jest do 50% przez co nadaje jej jedwabisty wygląd. Powłoka nie odpryskuje nawet przy silnych uderzeniach. Jest to lakier bezbarwny do aplikacji pistoletem natryskowym w systemie 2 pełnych warstw, dzięki czemu warstwa nałożonego lakieru może być grubsza bez obaw na spłynięcie.

Zgodny z VOC KAT. B/5. Spełnia normę Dyrektywy UE 2004/42/CE/II,B/e(840).

PROPORCJE MIESZANIA			
	A: Lakier bezbarwny MAT EXLAK	100	
	B: Utwardzacz MAT EXLAK	50	
	C: Rozcieńczalnik Akrylowy EXLAK	5 - 7%	Pełna rozlewność
		0%	Delikatna struktura
Uwagi!!!	**Przed użyciem dokładnie wymieszać (2-3 minuty), aby równomiernie rozprowadzić środek matujący w całej objętości lakieru.**		
	Ilość rozcieńczalnika obliczona do masy samego lakieru.		
	Nie stosować innego rozcieńczalnika niż Rozcieńczalnik Akrylowy EXLAK.		

ZASADY NANOSZENIA		
	Ilość warstw	2
	Ciśnienie	2 - 2,5 bar
	Dysza	1.3 - 1.4 mm
	Odparowanie między warstwami	10 - 12 minut
	Czas przydatności do nanoszenia po zmieszaniu z Utwardzaczem NORMAL	60 minut w 20°C

Pierwszą warstwę lakieru nakłada się na uprzednio nałożoną i podsuszoną warstwę lakieru bazowego. Drugą warstwę lakieru należy nałożyć pełnym natryskiem i pozostawić ją do całkowitego rozprowadzenia i utwardzenia. Można utwardzać powłokę lakieru stosując promiennik. Należy jednak pamiętać, że promiennika nie należy podłączać wcześniej niż po około 15 minutach po nałożeniu ostatniej warstwy lakieru.

INFORMACJE DODATKOWE		
	Lepkość natryskowa (DIN 4/20°C)	
	Bez rozcieńczalnika	17 - 18 s
	Po dodaniu rozcieńczalnika	15 - 16 s
	Twardość użytkowa	14 h w 20°C
		45 minut w 50°C
	Ostateczna twardość powłoki	4 doby
	Pyłosuchość	35 minut w 20°C
		3 minuty w 50°C
Połysk wyjściowy		60°
Ciężar właściwy		Ok. 1,0 g/cm^3

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj Utwardzacza: NORMAL , RAPID