Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:25

Link do produktu: https://lakiery-sklep.pl/interlacke-lakier-bezbarwny-ms-8080-1l-utwardzacz-normal-lub-rapid-0-5l-p-49.html



INTERLACKE - Lakier Bezbarwny MS 8080 1L + Utwardzacz NORMAL lub RAPID 0,5L

Cena brutto	**69,00 zł**
Cena netto	**56,10 zł**
Dostępność	**Niedostępny zawsze**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**KIL-LB-MS-UN-1,5L**

Opis produktu

Lakier Bezbarwny MS 8080 jest to lakier w systemie Medium Solid charakteryzujący się dobrą twardością i odpornością na promieniowanie UV. Jest odporny na uciążliwe warunki atmosferyczne. Posiada bardzo dobrą odporność na uderzenia kamieni, powłoka lakieru nie odpryskuje nawet przy silnych uderzeniach.

Trwałość i znakomity połysk daje powłoce efekt „głębi koloru” i gwarantuje jej wysoką jakość. Współpracuje ze wszystkimi lakierami bazowymi w tym z bazami wodnymi.

PROPORCJE MIESZANIA		
	A: Lakier bezbarwny MS 8080 INTERLACKE	100
	B: Utwardzacz MS 8080 INTERLACKE	50
	C: Rozcieńczalnik Akrylowy INTERLACKE	4 - 6%
Uwagi!!!	Ilość rozcieńczalnika obliczona do masy samego lakieru.	
	Nie stosować innego rozcieńczalnika niż Rozcieńczalnik Akrylowy INTERLACKE.	

ZASADY NANOSZENIA		
	Ilość warstw	2
	Ciśnienie	2 - 2,5 bar
	Dysza	1.3 - 1.4 mm
	Odparowanie między warstwami	10 - 12 minut
	Czas przydatności do nanoszenia po zmieszaniu z Utwardzaczem NORMAL	60 minut w 20°C
Pierwszą warstwę lakieru nakłada się na uprzednio nałożoną i podsuszoną warstwę lakieru bazowego. Drugą warstwę lakieru należy nałożyć pełnym natryskiem i pozostawić ją do całkowitego rozprowadzenia i utwardzenia. Powłokę lakieru można utwardzać stosując promiennik. Należy pamiętać, że nie należy podłączać promiennika wcześniej niż po około 15 minutach po nałożeniu ostatniej warstwy lakieru.		

INFORMACJE DODATKOWE		
	Lepkość natryskowa (DIN 4/20°C)	
	Bez rozcieńczalnika	17 - 18 s
	Po dodaniu rozcieńczalnika	16 - 17 s
	Twardość użytkowa	14 h w 20°C
		45 minut w 50°C
	Ostateczna twardość powłoki	4 doby
	Pyłosuchość	35 minut w 20°C
		5 minut w 50°C
Połysk wyjściowy		96°
Ciężar właściwy		Ok. 964 g/l

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj Utwardzacza: NORMAL , RAPID (+ 0,30 zł)