


KARTA TECHNICZNA LAKIER BEZBARWNY HS EXPRESS XC-06



OPIS PRODUKTU

Dwuskładnikowy lakier akrylowy charakteryzujący się dużą zawartością części stałych, co zapewnia niezwykle szybkie schnięcie. Długi czas otwarty pozwala na malowanie dużej ilości elementów, jak i całych aut. Powłoka charakteryzuje się wysokim połyskiem, dużą twardością i odpornością na zarysowania. Lakier bezbarwny można polerować już po 3 godzinach w temperaturze 20°C lub po 5 minutach w temperaturze 50°C.

PROPORCJE MIESZANIA

	A: Lakier bezbarwny HS Express XC-06	100
	B: Utwardzacz HS Express XC-06	50
	C: Rozcieńczalnik akrylowy	0 - 5%
Uwagi:	Stosować bez rozcieńczalnika lub maksymalnie do 5% objętości lakieru	

ZASADY NANOSZENIA

	Ilość warstw	2
	Ciśnienie	2 - 2,5 bar
	Dysza	1.2 - 1.4 mm
	Odparowanie między warstwami	10 - 12 minut
	Czas przydatności do nanoszenia po zmieszaniu z utwardzaczem standardowym	60 minut w 20°C

Pierwsza warstwa lakieru powinna zostać zaaplikowana na wstępnie osuszoną powłokę lakieru bazowego i pozostawiona na czas odparowania między warstwami.

Drugą warstwę lakieru należy nałożyć pełnym natryskiem i pozostawić ją do całkowitego rozprzodzenia/rozlania.


W przypadku stosowania w komorach lakierniczych, po wymalowaniu drugiej warstwy należy poczekać 10 minut przed włączeniem komory lakierniczej.

RODZAJE UTWARDZACZY

Utwardzacz HS Express XC-06, ze względu na technologię oraz właściwości lakieru bezbarwnego HS Express XC-06 występuje w jednym uniwersalnym rodzaju.

DODATKOWE INFORMACJE

KARTA TECHNICZNA LAKIER BEZBARWNY HS EXPRESS XC-06

	Lepkość natryskowa (DIN 4/20°C)	
	Bez rozcieńczalnika	16 -17 s
	Pyłosuchość	25 minut w 20°C
	Twardość użytkowa	3 h w 20°C
		5 minut w 50°C
	Twardość całkowita	4 dni

ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

Maksymalna zawartość VOC w produkcie	510 g/l
VOC max dla kategorii II,B/d	840 g/l

Lakier bezbarwny spełnia normę Dyrektywy UE 2004/42/CE/II,B/e(840)

POŁYSK

Połysk wyjściowy	96°
------------------	-----

WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Lakier bezbarwny	24 miesięcy / 20°C
Utwardzacz SLOW/NORMAL/RAPID	12 miesięcy / 20°C

CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Do czyszczenia sprzętu można stosować rozcieńczalnik akrylowy. Zaleca się stosowanie rozcieńczalnika do mycia pistoletów.

PRZEPISY BHP

Przed rozpoczęciem pracy zaleca się zapoznanie z Kartą Bezpieczeństwa produktu.

CIĘŻAR WŁAŚCIWY

Lakier bezbarwny 1,0 g/cm³

Utwardzacz 1,0 g/cm³