KARTA TECHNICZNA
ROZCIEŃCZALNIK AKRYLOWY AT-100

Kod identyfikacyjny: A-RA
Linia: AT-100

OPIS PRODUKTU

Mieszanina odpowiednio dobranych rozpuszczalników organicznych służących do rozcieńczania wysokojakościowych lakierów akrylowych i poliuretanowych.

ZASTOSOWANIE

- barwne lakiery akrylowe i poliuretanowe
- bezbarwne lakiery akrylowe i poliuretanowe
- podkłady akrylowe jedno i dwukomponentowe

RODZAJE ROZCIEŃCZALNIKA

Rodzaj	Warunki	Opis
Wolny	> 28°C	Zaleca się stosowanie rozcieńczalnika akrylowego w wersji WOLNY w temperaturach otoczenia powyżej 28°C w celu spowolnienia odparowania tej mieszaniny i osiągnięcia efektu gładkiej i rozlanej powierzchni. Rozcieńczalnik akrylowy WOLNY nie spowalnia czasów utwardzenia powierzchni ale ma wpływ na uzyskanie jej gładkości powodowane dłuższym czasem odparowania rozcieńczalnika znajdującego się w natryskiwanej mieszaninie. Może on dłużej odparowywać w drodze z dyszy pistoletu na malowaną powierzchnię.
Standard	10°C - 28°C	Wersja rozcieńczalnika akrylowego stosowana w standardowych warunkach temperaturowych.
Szybki	< 10°C	Rozcieńczalnik akrylowy SZYBKI – stosować w pomieszczeniach gdzie temperatura nie przewyższa 10°C. Dzięki zastosowaniu rozcieńczalnika szybkiego warstwa nałożonego lakieru szybciej wysycha poprzez szybsze odparowanie rozpuszczalników w niższych temperaturach.
Uwagi:	Zawsze rozcieńczać lakier zmieszany z utwardzaczem.	

WARUNKI NANOSZENIA

Wyrób dostarczany jest w postaci gotowej do użycia.

ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY NANOSZENIU

Rozcieńczalnik akrylowy dodajemy do mieszaniny lakieru i utwardzacza w ilościach niezbędnych do uzyskania odpowiedniej gęstości i lepkości natryskiwanego lakieru.

WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Gwarancja 12 miesięcy od daty produkcji - data produkcji na wieczku.

PRZEPISY BHP

Przed rozpoczęciem pracy zaleca się zapoznanie z Kartą Bezpieczeństwa produktu.

CIĘŻAR WŁAŚCIWY

Ok. 851 g/l